

Technische Informationen für 3H-Beize

NC-Beize zum Spritzen der Reihe... N 10-40-Farbton		
gedruckt am: 25.03.2009		
Produktbeschreibung	Beizen der Reihe N 10-40- div. Farbtöne sind lösemittelhaltig. Sie trocknen schneller als wässrige Beizen und rauhen das Holz nicht auf.	
Farbton	Diverse	
	Lieferviskosität (Auslaufzeit)	4mm Auslaufbecher nach DIN 53211 11 bis 16 s
Einsatzgebiete	Beizen der Reihe N 10-40-Farbton sind für grobporige Hölzer, z. B. Eiche und Esche, um ein rustikales, porenbetontes Beizbild zu erzielen.	
	Vorbehandlung	Je nach Untergrund einen Endrohschliff mit 150-180er Schleifpapier durchführen. Anschließend die Holzoberfläche gründlich entstauben. Unmittelbar nach dem Rohschliff sollte die Beschichtung erfolgen.
Auftragsmenge/Verarbeitungsart	ca. 40 - 60 g/m ² Nassauftragsmenge. Empfehlung: Um einen einwandfreien Beizauftrag zu gewährleisten, sollte die Objekt- u. Raumtemperatur während der Verarbeitung zwischen 15 und 25°C liegen. Die relative Luftfeuchte sollte 50–65% und die Holzfeuchte 8-12% betragen.	
	Spritzen	Becherpistole mit anschließendem Vertreiben.
	Trocknung 23°C und 50% rel. Luftfeuchte	Je nach Auftragsmenge 15 - 30 Min.
Wichtige Informationen	Die Produkte sind frei von formaldehydhaltigen Rohstoffen.	
Lagerung	Verschlossen im Originalgebilde zwischen 15°C und 25°C ca. 12 Monate.	


Weitere Hinweise:



Aufrühren



Gebilde
verschließen



Vor Feuchtig-
keit schützen